




TECTOR[®] ADMIX

1700

**LATEX MULTIUSAGE
SOLUTION LIQUIDE**



TECTOR[®] ADMIX 1700

Émulsion de copolymères utilisée comme adjuvant pour mortiers et bétons à base de ciment, en remplacement partiel ou total de l'eau de gâchage. Elle améliore l'adhérence, la maniabilité, la plasticité et la rétention d'eau, tout en réduisant le retrait et le risque de fissuration. Elle augmente les résistances mécaniques, l'imperméabilité, la durabilité ainsi que la résistance aux agents chimiques et aux cycles gel-dégel.

USAGES :

- Mortiers d'étanchéité (piscines, bassins, zones humides).
- Chapes et revêtements à haute performance.
- Mortiers de réparation du béton.
- Barbotine de reprise de bétonnage.
- Couche d'accrochage pour enduits.
- Mortiers de jointoiement et de collage.
- Protection et durcissement des enduits.

SUPPORTS & RECOMMANDATIONS :

- Supports propres, sains, dépoussiérés et sans agents nuisibles à l'adhérence.
- Supports humidifiés sans eau stagnante.
- Protéger des conditions climatiques extrêmes.
- Ne pas appliquer à une température < 5°C.
- Adapter le dosage selon l'application et le support.
- Prévoir une protection contre l'évaporation rapide (vent, chaleur).

MODE D'EMPLOI :

- Bien agiter avant utilisation
- Mélanger le latex avec les liquides avant ajout des matériaux solides
- Utiliser en remplacement partiel ou total de l'eau de gâchage
- Appliquer manuellement ou mécaniquement selon l'usage
- Respecter les dosages recommandés selon l'application.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Essais réalisés par le Laboratoire CDL Holcim el Djazaïr en collaboration avec les laboratoires CNERIB.
- Procès-verbal CNERIB : DTEM/69

Propriété	Valeur / Remarque
Aspect	Liquide
PH	9
Couleur	Blanc

DONNÉES TECHNIQUES :

- Les rapports de mélange appropriés dépendent du substrat à appliquer et des propriétés souhaitées des mortiers :

Propriété	EAU	Ciment	Sable
Crépissage	1v	3v	-
Reprise Mortier	1v	2v	-
Réparation	1v	2v	-
Imperméabilisation	1v	1v	-
Barbotine de reprise de Bétonnage	1v	-	2v

*V = Volume

Note : ces valeurs sont des résultats d'essais dans des conditions de laboratoire.

EMBALLAGE & STOCKAGE :

- Bidons : 1 L, 2 L, 5 L, etc.
- Stockage : 12 mois dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Ciments et Mortiers d'Algérie CMA Spa

Unité de Production : Z.I section N°03 ilot 143, Meftah -Blida
Siège Social : 15ème et 16ème étage , Tour Geneva, Les Pins Maritimes, Mohammadia, Alger.
Centre: 0770 118 143 / Grand Alger : 0770 297 986
Est : 0782 216 684 / 0770 143 362
Ouest : 0770 143 767 / Sud : 0770 946 563
www.holcim.dz