




TECTOR® CERAM

211 UNIVERSEL

MORTIER DE JOINTOIEMENT



8 L/25 kg

1 to 6mm

TECTOR® CERAM 211 UNIVERSEL

Pâte à joint à base de ciment, prête à l'emploi après gâchage, pour le jointoiment des revêtements carrelés en intérieur et en extérieur, sur surfaces horizontales et verticales. Hydrofugée, très fine et disponible en blanc ou teinté, elle offre une excellente maniabilité, une bonne adhérence, une résistance à l'abrasion et une souplesse assurant des joints durables et esthétiques.

USAGES :

- Adaptée à tous types de revêtements carrelés: terre cuite, porcelaine, grès, pierres naturelles et pâte de verre
- Application en intérieur et en extérieur
- Utilisation sur surfaces horizontales et verticales
- Convient aux environnements humides : bassins, piscines, fontaines, etc.

SUPPORTS & RECOMMANDATIONS :

- Ne pas appliquer en cas de pluie, de vents forts ou d'exposition directe au soleil
- Ne pas utiliser dans les joints de dilatation ou de construction
- Respecter un délai minimum de 24 heures après la pose des carreaux avant application
- Non recommandé pour les environnements industriels chimiques et agroalimentaires
- Température d'application comprise entre 5°C et 30°C.

MODE D'EMPLOI :

- Ajouter 1,5 L d'eau pour 5 kg, puis mélanger manuellement ou mécaniquement (recommandé) jusqu'à obtention d'une pâte homogène
- Appliquer à la lisseuse en caoutchouc et remplir les joints en diagonale en assurant un compactage homogène
- Nettoyer l'excédent sur les carreaux avec un chiffon propre et sec.

EMBALLAGE & STOCKAGE :

- 25 kg / 5kg / 2kg
- Stockage : jusqu'à 12 mois pour les sacs de 25 kg et jusqu'à 24 mois pour les sacs de 5 kg et 2kg, dans l'emballage d'origine, à l'abri du soleil, des intempéries et de l'humidité.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Essais réalisés par le Laboratoire CDL Holcim el Djazaïr en collaboration avec les laboratoires CNERIB.
- Procès-verbal CNERIB : Réf. DTEM/2022/50.

Propriété	Valeur / Remarque
Aspect de la Poudre	Blanche ou teintée
Eau de gâchage	30 ± 2% du poids de la poudre
Densité produit Malaxé (Humide)	1,9± 0,2 g/cm ³
Dmax Granulats	0.3 µ
Densité produit malaxé (humide)	1,5 ± 0,2 g/cm ³
Résistance à la compression	≥15 N/mm ²
Absorption d'eau après 4h	<2gr
Classification selon la norme NF EN 13888	CG2 WA
Epaisseurs des Joints	De 2 à 15 mm

CONSOMMATION :

Tableau de Consommation (kg/m ²)	Largeur du Joint		
Format du Carreau (cm)	2 mm	8 mm	15 mm
15x20	0.24	0.95	1.79
20x20	0.20	0.82	1.63
30x40	0.12	0.48	0.89
40x60	0.09	0.34	0.64

Ciments et Mortiers d'Algérie CMA Spa

Unité de Production : Z.I section N°03 ilot 143, Meftah -Blida
Siège Social : 15ème et 16ème étage , Tour Geneva, Les Pins Maritimes, Mohammadia, Alger.
Centre: 0770 118 143 / Grand Alger : 0770 297 986
Est : 0782 216 684 / 0770 143 362
Ouest : 0770 143 767 / Sud : 0770 946 563
www.holcim.dz