



TECTOR® CERAM

311 EXTRA

MORTIER COLLE BLANC SUPÉRIEUR



6 L/25 kg

TECTOR® CERAM 311 EXTRA C1 TE

Mortier-colle blanc de type C1 TE, offrant une bonne adhérence, un temps ouvert prolongé et une résistance au glissement pour la pose de carreaux en intérieur et en extérieur, y compris en espaces humides, sauf bassins et piscines. Compatible avec des supports standards et adapté aux carreaux de porosité moyenne, il convient aux travaux courants de pose sur supports neufs, avec une bonne maniabilité et une mise en œuvre facilitée.

USAGES :

- Pose de carreaux à moyenne porosité (pâte blanche, porcelaine, grès cérame, compacto)
- Supports : Neufs et anciens, au sol et au mur
- Application : Intérieur et extérieur
- Restrictions : Hors planchers chauffants, hors bassins et piscines en extérieur

SUPPORTS & RECOMMANDATIONS :

- Supports propres, secs et sans traces d'huile, avec durcissement recommandé après 28 jours.
- Épaisseur d'application : 5 mm minimum, jusqu'à 10 mm en double encollage (pose verticale).
- Température d'application comprise entre 5°C et 30°C.
- Aucune humidification requise (carreaux ou support), sauf en cas de forte chaleur.
- Ne pas appliquer sur supports en plâtre, résine ou peinture.

MODE D'EMPLOI :

- Ajouter 6 L d'eau par sac de 25 kg.
- Mélanger (idéalement avec un malaxeur mécanique).
- Laisser reposer 3 à 5 min, puis remélanger.
- Appliquer à la truelle dentée sur $\leq 2 \text{ m}^2$.
- Poser et ajuster les carreaux au maillet.
- Prévoir des joints $\geq 1,5 \text{ mm}$.

EMBALLAGE & STOCKAGE :

- Conditionnement : Sac de 25 kg, palette de 64 sacs (soit 1,6 tonne)
- Stockage : Jusqu'à 12 mois dans l'emballage d'origine, à l'abri du soleil, des intempéries et de l'humidité

DONNÉES TECHNIQUES :

- Essais réalisés par le Laboratoire CDL Holcim et Djazaïr en collaboration avec les laboratoires CNERIB.
- Procès-verbal CNERIB : Réf. DTEM/2022/45.

Propriété	Valeur / Remarque
Aspect	Poudre Blanche
Eau de gâchage	$24 \pm 2\%$ du poids de la poudre
Densité produit Malaxé (Humide)	$1,57 \pm 0,3 \text{ g/cm}^3$
Délai d'ajustabilité (selon les conditions climatiques)	20 min
Durée pratique d'utilisation (selon les conditions climatiques)	120 min
Charge Verticale Maximale	30 kg/m^2
Adhérence Initiale	$>0.5 \text{ N/mm}^2$
Adhérence par traction après Immersion dans l'eau	$>0.5 \text{ N/mm}^2$
Adhérence par traction après action de la chaleur	$>0.5 \text{ N/mm}^2$
Classification selon la norme NF EN 12004	C1 TE
Rendement approximatif	De 4 à 5 kg/m^2

Ciments et Mortiers d'Algérie CMA Spa

Unité de Production : Z.I section N°03 ilot 143, Meftah -Blida
Siège Social : 15ème et 16ème étage , Tour Geneva, Les Pins Maritimes, Mohammadia, Alger.
Centre: 0770 118 143 / Grand Alger : 0770 297 986
Est : 0782 216 684 / 0770 143 362
Ouest : 0770 143 767 / Sud : 0770 946 563
www.holcim.dz