



TECTOR® CERAM

321 MAX

MORTIER COLLE BLANC EXTRÊME



7 L/25 kg

TECTOR® CERAM 321 MAX C2 TE

Mortier-colle haute performance classé C2 TE, offrant une forte adhérence, un temps ouvert allongé et une résistance au glissement pour la pose de carreaux en intérieur et extérieur. Compatible avec divers supports et adapté aux carreaux de faible à moyenne porosité, y compris les grands formats, il convient aux travaux de rénovation (neuf sur ancien) ainsi qu'aux piscines et bassins, avec une bonne maniabilité et une durabilité élevée.

USAGES :

- Pose de carrelages et pierres naturelles, toutes porosités (terre cuite, grès, etc.), en intérieur et extérieur, sur supports neufs ou anciens (y compris carrelage sur carrelage).
- Adapté aux poses horizontales et verticales.
- Recommandé pour les bassins (piscines, etc).

SUPPORTS & RECOMMANDATIONS :

- Supports propres, secs et sans traces d'huile, avec durcissement recommandé après 28 jours.
- Épaisseur d'application : 5 mm minimum, jusqu'à 10 mm en double encollage (pose verticale).
- Température d'application comprise entre 5°C et 30°C.
- Aucune humidification requise (carreaux ou support), sauf en cas de forte chaleur.
- Ne pas appliquer sur supports en plâtre, résine ou peinture.

MODE D'EMPLOI :

- Ajouter 7 L d'eau par sac de 25 kg.
- Mélanger (idéalement avec un malaxeur mécanique).
- Laisser reposer 5 à 10 min, puis remélanger.
- Appliquer à la truelle dentée sur $\leq 2 \text{ m}^2$.
- Poser et ajuster les carreaux au maillet.
- Prévoir des joints $\geq 1,5 \text{ mm}$.

EMBALLAGE & STOCKAGE :

- Conditionnement : Sac de 25 kg, palette de 64 sacs (soit 1,6 tonne).
- Stockage : Jusqu'à 12 mois dans l'emballage, d'origine, à l'abri du soleil, des intempéries et de l'humidité.

DONNÉES TECHNIQUES :

Propriété	Valeur / Remarque
Aspect	Poudre Blanche
Eau de gâchage	$28 \pm 2\%$ du poids de la poudre
Densité produit Malaxé (Humide)	$1,54 \pm 0,3 \text{ g/cm}^3$
Délai d'ajustabilité (selon les conditions climatiques)	30 min
Durée pratique d'utilisation (selon les conditions climatiques)	120 min
Charge Verticale Maximale	40 kg/m^2
Adhérence Initiale	$>1.0 \text{ N/mm}^2$
Adhérence par traction après Immersion dans l'eau	$>1.0 \text{ N/mm}^2$
Adhérence par traction après action de la chaleur	$>1.0 \text{ N/mm}^2$
Classification selon la norme NF EN 12004	C2 TE
Rendement approximatif	De 4 à 5 kg/m ²

Ciments et Mortiers d'Algérie CMA Spa

Unité de Production : Z.I section N°03 ilot 143, Meftah -Blida
Siège Social : 15ème et 16ème étage , Tour Geneva, Les Pins Maritimes, Mohammadia, Alger.
Centre: 0770 118 143 / Grand Alger : 0770 297 986
Est : 0782 216 684 / 0770 143 362
Ouest : 0770 143 767 / Sud : 0770 946 563
www.holcim.dz