



TECTOR® CERAM

301 ECO

MORTIER COLLE BLANC STANDARD



TECTOR® CERAM 301 ECO STANDARD BLANC

Mortier-colle blanc de type ECO Standard, adapté aux travaux courants de pose en intérieur, offrant une adhérence standard et une bonne maniabilité pour la pose de carreaux céramiques à absorption moyenne à élevée. Destiné à l'application sur murs et sols en intérieur, il convient aux supports standards dans des environnements secs, hors zones humides et hors planchers chauffants, avec une mise en œuvre simple et efficace.

USAGES :

- Travaux courants en intérieur.
- Pose de céramique sur sol et mur.
- Type de carreaux : Céramique à absorption moyenne à élevée.
- Non adapté aux zones humides.
- Non adapté aux planchers chauffants.

SUPPORTS & RECOMMANDATIONS :

- Supports propres, secs et sans traces d'huile, avec durcissement recommandé après 28 jours.
- Épaisseur d'application : 5 mm minimum, jusqu'à 10 mm en double encollage (pose verticale).
- Température d'application comprise entre 5°C et 30°C.
- Aucune humidification requise (carreaux ou support), sauf en cas de forte chaleur.
- Ne pas appliquer sur supports en plâtre, résine ou peinture.

MODE D'EMPLOI :

- Ajouter 5,5L d'eau par sac de 25 kg.
- Mélanger (idéalement avec un malaxeur mécanique).
- Laisser reposer 3 à 5 min, puis remélanger.
- Appliquer à la truelle dentée sur $\leq 2 \text{ m}^2$.
- Poser et ajuster les carreaux au maillet.
- Prévoir des joints $\geq 1,5 \text{ mm}$.

EMBALLAGE & STOCKAGE :

- Conditionnement : Sac de 25 kg, palette de 64 sacs (soit 1,6 tonne).
- Stockage : Jusqu'à 12 mois dans l'emballage d'origine, à l'abri du soleil, des intempéries et de l'humidité.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Essais réalisés par le Laboratoire CDL Holcim el Djazaïr en collaboration avec les laboratoires CNERIB.
- Procès-verbal CNERIB : Réf. DTEM/2022/41.

Propriété	Valeur / Remarque
Aspect	Poudre Blanche
Eau de gâchage	22 $\pm$ 2%
Densité produit Malaxé (Humide)	1,62 $\pm$ 0,2 g/cm ³
Délai d'ajustabilité (selon les conditions climatiques)	20 min
Durée pratique d'utilisation (selon les conditions climatiques)	120 min
Charge Verticale Maximale	16 kg/m ²
Adhérence Initiale	>0.5 N/mm ²
Rendement approximatif	De 4 à 5 kg/m ²

Ciments et Mortiers d'Algérie CMA Spa

Unité de Production : Z.I section N°03 ilot 143, Meftah -Blida
Siège Social : 15ème et 16ème étage , Tour Geneva, Les Pins Maritimes, Mohammadia, Alger.
Centre: 0770 118 143 / Grand Alger : 0770 297 986
Est : 0782 216 684 / 0770 143 362
Ouest : 0770 143 767 / Sud : 0770 946 563
www.holcim.dz