



TECTOR® PLAST

109

MORTIER DE BRIQUETAGE



TECTOR[®] PLAST 109

Mortier de maçonnerie à base de ciment, prêt à l'emploi, adapté à la pose de murs en briques de terre cuite et en pierre naturelle. Le produit est conforme à la norme EN 998.2 pour le type M20 W1 classant le mortier " Mortier Performanciel (formulé)".

USAGES :

- Murs intérieurs et extérieurs
- Convient à l'application manuelle
- Convient pour les murs en briques, pierres naturelles...
- Convient pour des épaisseurs de joints de 10 à 30 mm.

SUPPORTS & RECOMMANDATIONS :

- Les éléments de maçonnerie doivent être propres, sains et exempts de poussières.
- Les supports ne doivent pas être humides ou détrempés.
- Préparer soigneusement le niveau de départ afin d'assurer la planéité de l'ouvrage.
- Commencer par la pose des blocs d'angle, en veillant à leur parfait alignement et niveau.
- Mettre en place un cordeau de guidage pour garantir l'alignement régulier du mur.

MODE D'EMPLOI :

- Mélanger avec 3,75 à 4,25 L d'eau / 25 kg jusqu'à obtention d'une pâte homogène.
- Appliquer à la truelle sur toute la largeur du support.
- Poser les éléments à l'avancement.
- Épaisseur des joints horizontaux : 10 à 15 mm.
- Joints verticaux : secs ou remplis selon besoin.

EMBALLAGE & STOCKAGE :

- Conditionnement : Sac de 25 kg, palette de 64 sacs (soit 1,6 tonne)
- Stockage : Jusqu'à 12 mois dans l'emballage d'origine, à l'abri du soleil, des intempéries et de l'humidité

DONNÉES TECHNIQUES :

- Bonne ouvrabilité
- Bonne résistance à la compression
- Adhésion parfaite
- Longue durabilité

Propriété	Valeur / Remarque
Aspect	Poudre Grise
Eau de gâchage	15 ± 2% du poids de la poudre
Résistance à la compression (28 jours)	≥20 MPa
Classification selon la norme NF EN 998-2	M20
Résistance au cisaillement	1.53 N/mm ²
Capillarité	<0,2 kg/m ² .min ^{0,5}
Rendement approximatif pour 1cm d'épaisseur	19 kg/m ²
Densité apparente sèche	1900 kg/m ³
Epaisseur d'application	10 à 30 mm

Ciments et Mortiers d'Algérie CMA Spa

Unité de Production : Z.I section N°03 ilot 143, Meftah -Blida
Siège Social : 15ème et 16ème étage , Tour Geneva, Les Pins Maritimes, Mohammadia, Alger.
Centre: 0770 118 143 / Grand Alger : 0770 297 986
Est : 0782 216 684 / 0770 143 362
Ouest : 0770 143 767 / Sud : 0770 946 563
www.holcim.dz