



TECTOR® PLAST 111 MORTIER DE CRÉPISSAGE BLANC



5 L/25 kg

TECTOR® PLAST 111

Mortier de crépissage blanc, adapté aux travaux courants de crépissage et de maçonnerie en intérieur et en extérieur, en application manuelle ou par projection mécanique, offrant une bonne maniabilité et une application facile pour la réalisation d'enduits traditionnels sur murs. Destiné aux supports standards, il permet d'obtenir une surface plane et régulière, avec une mise en œuvre simple et efficace.

USAGES :

- Applications : Intérieur et extérieur
- Sous-enduit pour travaux de crépissage
- Supports compatibles : Maçonnerie en brique, béton durci, blocs béton et éléments préfabriqués
- Application possible sur gobetis d'accrochage

SUPPORTS & RECOMMANDATIONS :

- Supports : Propres, sains, stables et dépoussiérés (sans plâtre ni décoffrant).
- Préparation : Humidification des supports absorbants et primaire sur béton durci.
- Application : Serrage du mortier pour homogénéité et compacité.
- Épaisseur / couches : Respect d'un délai minimum de 12 h entre couches de 20 mm.
- Renforcement : Armature (fibre de verre ou grille) au-delà de la 2^e couche et aux jonctions/angles.
- Conditions : Entre 5°C et 30°C, sans pluie, vent fort ni soleil direct.

MODE D'EMPLOI :

- Préparation : Ajouter la poudre à l'eau en mélangeant jusqu'à homogénéité.
- Application : Étaler le mortier sur le support.
- Épaisseur recommandée : 1 à 2 cm / couche.
- Finition : Niveler fermement à l'aide d'une règle pour obtenir une surface plane.

EMBALLAGE & STOCKAGE :

- Conditionnement : Sac de 25 kg, palette de 64 sacs (soit 1,6 tonne)
- Stockage : Jusqu'à 12 mois dans l'emballage d'origine, à l'abri du soleil, des intempéries et de l'humidité

DONNÉES TECHNIQUES :

- Essais réalisés par le Laboratoire CDL Holcim el Djazaïr en collaboration avec les laboratoires CNERIB.
- Procès-verbal CNERIB : Réf. DTEM/2022/40.

Propriété	Valeur / Remarque
Aspect	Poudre blanche
Eau de gâchage	18 ± 2% du poids de la poudre
Densité produit Malaxé (Humide)	1,7 ± 0,2 g/cm ³
Dmax Granulats	1.0 mm
Adhérence au béton	≥0.5 N/mm ² FP-B
Classification selon la norme NF EN 998-1	GP CS IV W0
Rendement approximatif pour 1cm d'épaisseur	17 kg/m ²

Ciments et Mortiers d'Algérie CMA Spa

Unité de Production : Z.I section N°03 ilot 143, Meftah -Blida
Siège Social : 15ème et 16ème étage , Tour Geneva, Les Pins Maritimes, Mohammadia, Alger.
Centre: 0770 118 143 / Grand Alger : 0770 297 986
Est : 0782 216 684 / 0770 143 362
Ouest : 0770 143 767 / Sud : 0770 946 563
www.holcim.dz