



TECTOR® PLAST 120 MORTIER DE FINITION GRIS



6 L/25 kg

TECTOR® PLAST 120

Mortier de finition gris fin à base de ciment, de couleur gris extra lisse, destiné aux travaux courants de finition et de maçonnerie en intérieur comme en extérieur. Adapté à une application manuelle ou par projection mécanique, il offre une excellente maniabilité et une mise en œuvre facile. Il assure une excellente adhérence à l'état frais et durci et permet la réalisation de surfaces planes, régulières et soignées sur supports standards, avec un rendu homogène et une finition lisse et durable.

USAGES :

- Utilisation en intérieur et extérieur
- Finition sur mortier ciment
- Application sur gobeis d'accrochage
- Sous-enduit sur béton durci, blocs béton et éléments préfabriqués.

SUPPORTS & RECOMMANDATIONS :

- Supports propres, sains, stables et résistants, exempts de poussière, plâtre, huiles de décoffrage ou tout produit pouvant nuire à l'adhérence.
- Humidifier les supports absorbants et prévoir un primaire d'accrochage sur béton lisse.
- Éviter l'application par pluie, vent fort ou en plein soleil.
- Appliquer entre +5°C et +30°C.
- Par temps chaud ou venteux, humidifier le support pour limiter un séchage trop rapide.
- Bien serrer le mortier lors de l'application afin d'assurer une bonne compacité et un revêtement homogène.

MODE D'EMPLOI :

- Ajouter la poudre à l'eau en mélangeant jusqu'à homogénéité
- Appliquer le mortier sur le support en couche régulière, jusqu'à une épaisseur maximale de 10 mm.
- Niveler soigneusement à l'aide d'une règle.

EMBALLAGE & STOCKAGE :

- Conditionnement : Sac de 25 kg, palette de 64 sacs (soit 1,6 tonne)
- Stockage : Jusqu'à 12 mois dans l'emballage d'origine, à l'abri du soleil, des intempéries et de l'humidité.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Essais réalisés par le Laboratoire CDL de Lafarge Algérie en collaboration avec les laboratoires CNERIB.
- Procès-verbal CNERIB : Réf. DTEM/2022/43.

Propriété	Valeur / Remarque
Aspect	Poudre Grise
Eau de gâchage	22 ± 2% du poids de la poudre
Densité produit Malaxé (Humide)	1.8 ± 0,2 g/cm ³
Dmax Granulats	0.3 mm
Adhérence au béton	≥0.3 N/mm ² FP-B
Classification selon la norme NF EN 998-1	GP CS IV W0
Rendement approximatif pour 3mm d'épaisseur	4 kg/m ²
Épaisseur d'application	De 3 à 10mm
Supports conventionnels de type RT3 (Selon la norme NF DTU 26.1)	béton, ciment et ouvrages en brique

Ciments et Mortiers d'Algérie CMA Spa

Unité de Production : Z.I section N°03 ilot 143, Meftah -Blida
Siège Social : 15ème et 16ème étage , Tour Geneva, Les Pins Maritimes, Mohammadia, Alger.
Centre: 0770 118 143 / Grand Alger : 0770 297 986
Est : 0782 216 684 / 0770 143 362
Ouest : 0770 143 767 / Sud : 0770 946 563
www.holcim.dz