



TECTOR® PLAST

721 MEDIO

ENDUIT MONOCOUCHE



5 L/25 kg

TECTOR[®] PLAST 721 MEDIO

Mortier monocouche prêt à l'emploi, grain moyen, blanc ou teinté, destiné aux façades et travaux extérieurs, assure une excellente adhérence à l'état frais et durci, une bonne imperméabilité à l'eau tout en restant perméable à la vapeur, garantissant la respiration des supports. Sa bonne maniabilité permet une application manuelle ou mécanique, avec une finition durable et résistante aux conditions climatiques.

USAGES :

- Imperméabilisation et décoration des façades extérieures.
- Application en bi-couche sur supports RT3.
- Application en monocouche sur supports réguliers ou crépis.
- Finition : Disponible en blanc ou teinté.

SUPPORTS & RECOMMANDATIONS :

- Supports : Propres, stables, résistants, sans poussières ni agents d'accrochage; primaire recommandé sur béton durci.
- Conditions d'application : Entre 5°C et 30°C, hors pluie, vent fort et soleil direct ; humidifier le support par temps chaud.
- Mise en œuvre : Application en 2 passes (10–8 mm puis 8–6 mm après 12 à 24 h), avec serrage du mortier.
- Renforts : Armature en fibre de verre aux jonctions et angles ; baguettes PVC recommandées.
- Finition : Utiliser des sacs d'un même lot pour garantir l'homogénéité de la teinte.

MODE D'EMPLOI :

- Ajouter la poudre à l'eau en mélangeant jusqu'à homogénéité
- Appliquer à la lisseuse sur le support
- Réaliser la finition entre 4h et 12h (grattée ou talochée).
- Brosser le support après 24h pour éliminer les résidus.

EMBALLAGE & STOCKAGE :

- Conditionnement : Sac de 25 kg, palette de 64 sacs (soit 1,6 tonne).
- Stockage : Jusqu'à 12 mois dans l'emballage, d'origine, à l'abri du soleil, des intempéries et de l'humidité.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Essais réalisés par le Laboratoire CDL CDL Holcim el Djazaïr en collaboration avec les laboratoires CNERIB.
- Procès-verbal CNERIB : Réf. DTEM/2022/42.

Propriété	Valeur / Remarque
Aspect	Poudre blanche/teintée
Eau de gâchage	20 ± 2% du poids de la poudre
Densité produit Malaxé (Humide)	1,7 ± 0,2 g/cm ³
Dmax Granulats	1.2 mm
Adhérence au béton)	≥0.5 N/mm ² FP-B
Classification selon la norme NF EN 998-1	OC CS III W2
Temps pour le grattage (selon les conditions climatiques)	de 4 à 12 h
Capillarité	<0,2 kg/m ² .min0;5
Rendement approximatif pour 1cm d'épaisseur	17 ± 1 kg/m ²
Supports conventionnels de type RT3 (Selon la norme NF DTU 26.1)	Béton, ciment et ouvrages en brique
Epaisseur par couche	De 4 à 5 kg/m ²

Ciments et Mortiers d'Algérie CMA Spa

Unité de Production : Z.I section N°03 ilot 143, Meftah -Blida
Siège Social : 15ème et 16ème étage , Tour Geneva, Les Pins Maritimes, Mohammadia, Alger.
Centre: 0770 118 143 / Grand Alger : 0770 297 986
Est : 0782 216 684 / 0770 143 362
Ouest : 0770 143 767 / Sud : 0770 946 563
www.holcim.dz