




TECTOR® SPEX

702

MORTIER DE RÉPARATION ESTHÉTIQUE



TECTOR® SPEX 702

Mortier technique de réparation structurelle de type R2 (≈ 25 MPa), destiné aux réparations superficielles des éléments en béton. Adapté à la reprise et à la restauration des défauts en intérieur comme en extérieur, il offre une excellente adhérence sur supports préparés et s'harmonise avec la couleur du béton pour un rendu homogène. Facile à mettre en œuvre, il est adapté à une application manuelle et garantit une réparation durable et résistante.

USAGES :

- Mortier de réparation destiné aux travaux de réparation des ségrégations superficielles
- Adapté au rebouchage et au lissage des surfaces en béton
- Application en couche de finition ou en complément sur un mortier de réparation de type R3 ou R4
- Utilisation sur surfaces horizontales et verticales
- Convient pour des applications en intérieur et en extérieur

SUPPORTS & RECOMMANDATIONS :

- Supports propres, sains, solides et cohésifs
- Exempts de peinture, laitance, poussières, huiles ou toute substance pouvant nuire à l'adhérence
- Éliminer les parties non adhérentes et préparer le support (purge, nettoyage, ouverture des fissures)
- Humidifier le support avant application sans laisser d'eau stagnante

MODE D'EMPLOI :

- Mélanger manuellement ou mécaniquement : 2 min, laisser reposer 3 min, puis remalaxer 1 min
- Appliquer à la truelle sur le support à l'épaisseur souhaitée (5 à 20 mm)
- Talocher et lisser la couche finale pour assurer une bonne finition et compacité.

EMBALLAGE & STOCKAGE :

- Conditionnement : Sac de 25 kg, palette de 64 sacs (soit 1,6 tonne)
- Stockage : Jusqu'à 12 mois dans l'emballage d'origine, à l'abri du soleil, des intempéries et de l'humidité.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Essais réalisés par le Laboratoire CDL de Lafarge Algérie en collaboration avec les laboratoires CNERIB.
- Procès-verbal CNERIB : Réf.DTEM/77

Propriété	Valeur / Remarque
Aspect	Poudre grise/ Blanche
Eau de gâchage	De 20 à 25% du poids de la poudre
Densité produit Malaxé (Humide)	$1,8 \pm 0,3$ g/cm ³
Dmax Granulats	1.1 mm
Résistance à la compression	≥ 25 MPa
Niveaux d'ions chlorure	$\leq 0.05\%$
Adhérence	≥ 1.5 MPa
Résistance à la flexion (28j)	≥ 6.0 MPa
Durabilité : résistance à la carbonatation	Aucune exigence
Classification selon la norme NF EN 1504-3	R2
Rendement approximatif pour 1cm d'épaisseur	19 kg/m ²
Couleur	Gris Béton/Blanc

Ciments et Mortiers d'Algérie CMA Spa

Unité de Production : Z.I section N°03 ilot 143, Meftah -Blida
Siège Social : 15ème et 16ème étage , Tour Geneva, Les Pins Maritimes, Mohammadia, Alger.
Centre: 0770 118 143 / Grand Alger : 0770 297 986
Est : 0782 216 684 / 0770 143 362
Ouest : 0770 143 767 / Sud : 0770 946 563
www.holcim.dz