




TECTOR® SPEX 750

MORTIER TECHNIQUE D'IMPERMÉABILISATION



TECTOR® SPEX 750

Mortier technique d'imperméabilisation destiné à la protection des fondations, parois enterrées, murs de soubassement ainsi que des bassins et piscines. Imperméable et à haute résistance mécanique, il offre une excellente adhérence sur supports standards et assure une protection durable contre les infiltrations d'eau. Adapté à une application manuelle ou mécanique, il garantit une mise en œuvre efficace et fiable.

USAGES :

- Adapté aux piscines, salles de bains et zones humides.
- Utilisation en intérieur et en extérieur.
- Application sur sols et murs.
- Convient aux sous-sols et fondations.
- Application en face interne et externe des ouvrages.

SUPPORTS & RECOMMANDATIONS :

- Supports propres, secs, sains, rugueux et exempts de poussières, huiles et agents de démoulage.
- Éliminer les parties friables et réparer les défauts avant application.
- Humidifier le support sans eau stagnante (adapté selon porosité).
- Prévoir un traitement d'accrochage sur supports lisses ou peu poreux.
- Respecter les joints de dilatation existants.
- Protéger de la pluie, du vent, du gel et du rayonnement direct du soleil.
- Température d'application : 5°C à 30°C
- Pour fortes épaisseurs, utiliser des mailles en fibre de verre.

MODE D'EMPLOI :

- Ajouter 7 L d'eau par sac de 25 kg.
- Mélanger (idéalement avec un malaxeur mécanique).
- Laisser reposer 5 à 10 min, puis remélanger.
- Appliquer à la truelle dentée sur $\leq 2 \text{ m}^2$.
- Poser et ajuster les carreaux au maillet.
- Prévoir des joints $\geq 1,5 \text{ mm}$.

EMBALLAGE & STOCKAGE :

- Conditionnement : Sac de 25 kg, palette de 64 sacs (soit 1,6 tonne).
- Stockage : Jusqu'à 12 mois dans l'emballage d'origine, à l'abri du soleil, des intempéries et de l'humidité.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Essais réalisés par le Laboratoire CDL Holcim el Djazaïr en collaboration avec les laboratoires CNERIB.
- Procès-verbal CNERIB : Réf. DTEM/2022/46.

Propriété	Valeur / Remarque
Aspect	Poudre grise
Eau de gâchage	De 18 à 25% du poids de la poudre
Densité produit Malaxé (Humide)	$1,75 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$
Dmax Granulats	1.2 mm
Résistance à la compression	$\geq 15 \text{ MPa}$
Niveaux d'ions chlorure	$\leq 0.05\%$
Adhérence	$\geq 0.8 \text{ MPa}$
Résistance à la flexion (28j)	10 MPa
Durabilité : résistance à la carbonatation	Aucune exigence
Classification selon la norme NF EN 998-1	GP CSIV W2
Imperméabilité à la vapeur	$\mu \leq 15$
Rendement approximatif pour 1cm d'épaisseur	18 kg/m^2
Absorption par capillarité	$\leq 0.5 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{H}0.5$

Ciments et Mortiers d'Algérie CMA Spa

Unité de Production : Z.I section N°03 ilot 143, Meftah -Blida
Siège Social : 15ème et 16ème étage , Tour Geneva, Les Pins Maritimes, Mohammadia, Alger.
Centre: 0770 118 143 / Grand Alger : 0770 297 986
Est : 0782 216 684 / 0770 143 362
Ouest : 0770 143 767 / Sud : 0770 946 563
www.holcim.dz