



TECTOR® SPEX

900

PONT D'ADHÉRENCE TEXTURÉ POUR SUPPORTS LISSES



TECTOR® SPEX 900 Fixateur

TECTORE® SPEX 900 est un fixateur – Produit Prêt à l'emploi – pont d'adhérence à base de résines acryliques en phase aqueuse, spécialement formulé pour les supports lisses, fermés ou peu absorbants. Il crée une surface rugueuse et homogène, favorisant l'adhérence optimale des mortiers, enduits et couches de finition sur des supports difficiles.

Il consolide, uniformise et prépare le support, assurant ainsi une excellente tenue des revêtements ultérieurs.

USAGES :

- Améliorer l'adhérence entre poteaux et cloisons
- Faciliter l'accrochage des mortiers.
- Préparer les supports avant l'application d'enduits ou mortiers techniques.
- Solution rapide et efficace évitant les travaux mécaniques de préparation (piquage, sablage).

SUPPORTS APPLICABLES :

- Béton lisse / Béton préfabriqué / Chapes et dalles anciennes / Supports non poreux ou faiblement absorbants / Supports nécessitant une préparation préalable avant enduits ou mortiers.

MODE D'APPLICATION :

- Bien homogénéiser le produit avant utilisation.
- Appliquer de manière uniforme à l'aide d'une brosse ou rouleau.
- Laisser sécher entre 2 et 3 heures.
- Appliquer ensuite le mortier ou l'enduit.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Le support doit être propre, sain et cohérent
- Éliminer toute trace de : Poussières / Graisses / Huiles de décoffrage / Laitances de ciment
- Le support peut être sec ou légèrement humide, sans eau stagnante

AVANTAGES PRODUIT

- Prêt à l'emploi.
- Application facile (rouleau ou brosse).
- Gain de temps sur chantier.
- Excellente adhérence sur supports difficiles.
- Compatible avec tous types d'enduits et mortiers

STOCKAGE ET CONSERVATION :

- Conserver dans son emballage d'origine fermé
- Stocker à l'abri : Du gel / Du soleil direct
- Durée de conservation : 12 mois

CONDITIONS D'APPLICATION :

- Température d'application : +5°C à +40°C
- Ne pas appliquer : Sur support gelé / En plein soleil / En cas de pluie imminente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Propriété	Valeur / Remarque
Aspect	Liquide visqueux pigmenté
Densité	Environ 1,6 g/cm ³
Couleur	Pigmentée
Mode d'application	Brosse ou rouleau
Temps de séchage	2 à 4 h
Rendement	0,3 à 0,6 L/m ²
pH	6 – 8
Dilution maximale	2L pour 20kg

Ciments et Mortiers d'Algérie CMA Spa

Unité de Production : Z.I section N°03 ilot 143, Meftah -Blida
Siège Social : 15ème et 16ème étage , Tour Geneva, Les Pins Maritimes, Mohammadia, Alger.
Centre: 0770 118 143 / Grand Alger : 0770 297 986
Est : 0782 216 684 / 0770 143 362
Ouest : 0770 143 767 / Sud : 0770 946 563
www.holcim.dz